

EPDM клейкая лента



ART.159 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ

Уплотнительная лента со вспененной закрытоячеистой полимерной структурой и с клейкой основой. Обладает стойкостью к озону, пожаростойкостью(самозатухающая), влагостойкостью. Используется для уплотнения, вибропоглощения и герметизации конструкций из металла, пластика и т.д.

Полимер:	EPDM/Neoprene blend
Цвет:	Черный
Плотность:	96 кг/м ³
Пожаростойкость:	UL94HBF, GM609OMB4, A FMVSS302
Стойкость к озону:	'0' (72 часа, 50 PPHM, ASTM D – 1171)
(ASTM Specification)	2A2 (1985&91). RE42(1967,68). RE42E1(1978)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. 159	Ед. изм.	Номинальное значение
толщина ленты	мм	2...20
предел прочности на разрыв PSI	H/cm	120
растягивание до разрыва	%	150
впитывание влаги, максимум	%	5
коэф. Сжатия (25%) 5-9PSI	кН/м ²	35-63
остаточная деформация (при сжатии)	%	25% (D1056), 12.5% (D3575)
отслаивание (адгезия к стали)	H/cm	4.00
отслаивание 180° (адгезия)	H/cm	3.00
линейное сжатие при воздействии температуры +70°C в теч. 7 дней	%	5
диапазон рабочих температур	°C	-40°...110° (класс A)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Рулоны лент должны храниться плашмя горизонтально, в оригинальной упаковке. Продукт необходимо хранить при температуре +10 °C + 25 °C и не допускать попадания прямых солнечных лучей, пыли, перегрева и испарений растворителей. Минимальный срок хранения продукта при соблюдении этих условий – 24 месяца.

Предоставленная информация соответствует тестовым данным компании Scara. Все показатели типичны для данного продукта, но не являются технической спецификацией т.к. могут варьировать в зависимости от конкретных условий аппликации. Покупатель обязан, перед применением, лично убедиться в соответствии продукта необходимым требованиям. Содержащиеся технические рекомендации и данные, предоставлены с целью помощи при выборе базисного продукта, и поэтому не должны приниматься как констатация факта. Это так же относится к защите прав при вовлечении третьей стороны. Любая ответственность, возникающая по отношению продуктов Scara, строго ограничивается объемом отгруженной партии товара и не распространяется на все остальные возможные расходы где-либо и когда-либо возникающие. Данный документ не должен являться частью какого-либо контракта с покупателем.

Указанные данные являются общими показателями результатов тестирования и не могут использоваться в качестве критических показателей как спецификации. Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукты с целью их улучшения. В случае изменения характеристик новые результаты будут указаны в новом информационном листе. Покупатель определяет самостоятельно соответствие характеристик продукта его потребностям путем тестирования в каждом конкретном случае.